

Teknisk datablad - 30011 Kalifeldspat

Kemisk analyse (standardværdier i%)

SiO ₂	64,7
Al ₂ O ₃	18,8
Fe ₂ O ₃	0,080
Na ₂ O	2,90
K ₂ O	11,80
CaO	0,60

Finhed

[mm]	<u>< 0,060</u>	<u>> 0,060</u>	<u>> 0,075</u>	<u>> 0,090</u>	<u>> 0,2</u>
[%]	95,5	5,0	3,2	2,0	< 0,1